



# FICHE TECHNIQUE

## Brillant longue durée sols carrelés 1L

### 3 étapes pour bien réussir la rénovation d'un sol carrelé

- 1 PREPARATION** Décapant concentré sans rinçage (+ Sous-couche avant Brillant si très poreux\*)
- 2 PROTECTION** Brillant longue durée
- 3 SOIN REGULIER** Shampoing autolustrant ou Nettoyant doux

# 2

- Protège contre l'usure et les taches en donnant un grand brillant permanent.
- Pour grès étiré, grès cérame brut et tous carrelages émaillés (neufs ou anciens).

**PROTECTION** • Non glissant.

### MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un sol bien décapé, parfaitement sec et dépoussiéré. Si le sol est très poreux\*, appliquer préalablement la Sous-couche avant Brillant Starwax.

Verser un peu de Brillant pur, directement sur le sol. L'étendre régulièrement en une fine couche et sans frotter à l'aide d'une serpillière (type serpillière gaufrée extra-blanche Starwax) humide et propre. Progresser ainsi par petites bandes. Laisser sécher env. 30 mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau. Pour un plus grand brillant, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après.

Entretenir 1 à 2 fois par mois avec le Shampoing autolustrant ou plus souvent avec le Nettoyant doux Starwax. Eviter l'huile de lin, les détergents ammoniacés ou l'eau de javel qui détériorent la brillance.

Après 6 mois à 1 an, en fonction du trafic, appliquer 1 couche de rappel, sans tout décaper. Il sera nécessaire de décaper après 2 à 3 couches de rappel.

### RECOMMANDATIONS

Utilisable sur sols chauffants, dans ce cas, arrêter le chauffage durant l'application. Ne pas appliquer sur carrelages polis, caoutchouc, sols plastiques, sols saturés en huile de lin, ciment, et tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne pas appliquer le Brillant avec la serpillière qui a servi au décapage. Stocker à l'abri du gel.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



### \*TESTER LA POROSITE DU SOL :

Déposer plusieurs gouttes d'eau (env. la taille d'une pièce d'1€) à différents endroits : si les gouttes sont absorbées en moins d'1 mn, le sol est très poreux.

### Matériel

serpillière gaufrée extra-blanche

Nettoyage : eau

### Usage : intérieur

1L : 30m<sup>2</sup> / 1 couche  
ou : 15m<sup>2</sup> / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn  
Entre 2 couches : 1 h

### PRECAUTIONS

Conservé hors de la portée des enfants.

Un doute ? Un conseil ?  
N° Vert 0 800 09 2000  
www.starwax.fr  
Fabriqué en France  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex



Code article : **322**

Date : **04 01 2013**  
FT.01 / Procédure AQ.10

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

© momentimages - fotolia.com