

PLÂTRE LUTECE

PLÂTRE MANUEL TRADITIONNEL POUR ENDUISAGE ET MONTAGE DES CLOISONS



DEFINITION TECHNIQUE.

ENDUISAGE :

Prise linéaire et progressive.
Très blanc et excellent rendu.
Mise en œuvre facile.

BRIQUETAGE :

Ne colle pas aux outils.
Souple et onctueux.
Excellent raidissement des cloisons.

DOCUMENTS A CONSULTER.

• DTU 25.1

CONDITIONNEMENT.

Sacs de 40 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois en emballage d'origine non entamé stocké à l'abri de l'humidité.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

ENDUISAGE :

Après gâchage du plâtre, gobeter le plâtre sur le support puis talocher dès que le plâtre prend une consistance épaisse.

Régler le plâtre pour obtenir une bonne planéité.

Serrer et couper. Lisser l'enduit.

BRIQUETAGE :

Après gâchage du plâtre. Graisser les briques à l'aide de la pâte. Monter les briques à joints décalés. Couper le plâtre au couteau une fois son durcissement effectué.

DURÉE D'UTILISATION.

ENDUISAGE :

Environ 50 minutes.

BRIQUETAGE :

Environ 30 minutes.

TAUX DE GACHAGE.

ENDUISAGE :

Environ 40 litres par sac.

BRIQUETAGE :

Environ 30 litres par sac.

DÉLAI DE RECOUVREMENT.

ENDUISAGE :

2 à 6 semaines.

BRIQUETAGE :

Dès durcissement.

CONSOMMATION.

ENDUISAGE :

Environ 8 kg/m²/cm.

BRIQUETAGE :

Environ 5 kg/m².



PLÂTRE MANUEL TRADITIONNEL POUR ENDUISAGE ET MONTAGE DES CLOISONS

AVANTAGES

- Très blanc.
- Excellent rendu de finition.
- Temps de prise court.