

SINTOBOIS Enduit de lissage

SINTO®

Teinte	Conditionnement	Référence
Bois clair	Tube 250gr	33480
Bois clair	Seau 1 kg	33481



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Enduit de lissage prêt à l'emploi.
- Pour surfacer le bois et ses dérivés afin de corriger les imperfections et lisser les porosités.
- Utilisable en intérieur et extérieur si recouvert.
- Accepte tous types de finition.
- Séchage rapide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux
Teintes	Bois clair-Bois foncé
Type de liant	Résine hydrosoluble
Densité	1,96
Temps de travail	Illimité
Temps de séchage	2 à 3 heures selon l'épaisseur appliquée
Ponçable et recouvrable	2 à 3 heures selon l'épaisseur appliquée Grain P 120 à sec
Température d'application	10 à 30 °C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Sur surfaces propres, sèches, exemptes de parties friables, poncé avec un grain très fin et dépoussiérer soigneusement.
- La température idéale du support doit être comprise entre +5 °C et + 25 °C.

APPLICATION

- Délimiter si nécessaire les surfaces avec du papier cache.
- Appliquer le produit régulièrement en lissant à la spatule une couche très fine (la couche doit être suffisamment fine pour laisser transparaître la veine du bois). Laisser sécher 15 mn puis recommencer l'opération jusqu'à obtention d'une surface uniforme.
- Ne pas appliquer de couche épaisse.

- Poncer après 2 à 3 heures, selon l'épaisseur déposée, la température et l'humidité ambiante.
- Utiliser directement un papier à grains fins (minimum 120 puis 220) pour ne pas rayer la surface.

FINITION

- Peut être peint avec la plupart des peintures, vernis et lasures. Les vernis et lasures à l'eau éclaircissent la surface lors de l'application. L'enduit retrouve sa couleur au séchage. Essais préalables de compatibilité toujours recommandés.
- Ne peut être peint qu'après durcissement complet.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec de l'eau et du savon lorsque l'enduit est encore frais.
- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, il est conseillé de nettoyer les outils dans un récipient et de laisser l'eau s'évaporer afin de jeter le résidu sec.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

