FICHE TECHNIQUE

Toile Engrais Liquides

RCY 1300

Tissu PVC RCY 1300		
Coloris	VERT	
Support	2x1100 dTex PES HT	DIN EN ISO 2060
Armure	PANAMA	NF EN ISO 3572
Finition	MAT – non laqué	
Poids	1300g/m²	EN ISO 2286-2
Adhérence	12 daN/5cm	EN ISO 2411
Epaisseur	1.19mm	EN ISO 2286-3
Poids total	1300g /m²	EN ISO 2286-2
Type d'enduction	PVC double face	
Résistance à la rupture	360/400 daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance à la déchirure	45/50 daN	DIN 53363
Résistance à la température	-30°C / +70°C	
Niveau d'insolation	< = 4kW/m²/24h (166 KLangleys)	
Compatibilité pH	6 - 10	

<u>Note :</u> Cette formulation est également compatible pour du stockage d'Eau Potable (ADB)