

## Fiche technique produit

GUILBERT EXPRESS  
Le Pérípole, Lot 209-210  
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
94127 Fontenay sous Bois Cedex  
Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Soudures étain	
Créée le	11/01/2002
Modifiée le	24/03/2020
Indice	F

**Réf. : Multi références**

**Nom : Soudure Etain sans Plomb**

**Produit :** Métaux d'apports  
**Métier :** Multiapplications  
**Utilisateur :** Grand public / Professionnel

Images



### Caractéristiques techniques

Conditionné par 6 en boîte carton

Réf.	Poids (en g)	Ø fil (en mm)	Conditionnement par 6 (L x l x H en mm)	Bobineau (Ø x H en mm)	FDS
<b>TOUS USAGES</b>					
Assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox					
Bobine 96,5% étain, 3,5% argent - Flux incorporé HC3 2,4% - T° de fusion 221 °C - Très fluide					
11945	40	2	170 x 55 x 40	49 x 17	328
11941	80	2	170 x 55 x 40	49 x 17	328
12940	200	2	170 x 105 x 42	49 x 37	328
5940	500	2	205 x 140 x 85	67 x 68	328
<b>SPECIAL COMPOSANTS ELECTRIQUES / ELECTRONIQUES</b>					
Assemblage sur cuivre, cuivre étamé et nickel-or					
Bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre - Flux incorporé A11 2,2% - T° de fusion 227 °C - Très fluide					
11964	40	1	170 x 55 x 40	49 x 17	327
11961	80	1	170 x 55 x 40	49 x 17	327
12960	200	1	170 x 105 x 42	49 x 37	327
<b>SPECIAL PLOMBERIE - SANITAIRE</b>					
Assemblage du cuivre et laiton					
Bobine 97% étain, 3% cuivre - Flux incorporé CR 2,2% - T° de fusion 310 °C - Fluide					
11894	40	2	170 x 55 x 40	49 x 17	327
11898	80	2	170 x 55 x 40	49 x 17	327
12890	200	2	170 x 105 x 42	49 x 37	327
5890	500	2	205 x 140 x 85	67 x 68	327

### Accessoires

Réf.	Désignation	Conditionnement (L x H en mm)	Domaine d'application	Largeur tresse (en mm)
1840	Eau à souder	Flacon 30 cm <sup>3</sup> sous double coque 70 x 130	Assemblage acier	-
9042	Pierre amoniacale	Double coque 70 x 130	Décapage des pannes	-
1860	1,5 m Tresse à dessouder	70 x 130	Electronique	1,5
1850	1,5 m Tresse à dessouder	70 x 130	Radio-Electricité	3

### Autres

Labellisation: NFC 90 550