

## RENOLIT<sup>®</sup> GP 2

### GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE

#### Description

RENOLIT<sup>®</sup> GP 2 est une graisse multifonctionnelle à base d'huile minérale hautement raffinée, de savon de lithium

RENOLIT<sup>®</sup> GP 2 contient des additifs pour la protection contre la corrosion et résistant au vieillissement. Elle est utilisable à des températures comprises entre -30°C et +120°C.

RENOLIT<sup>®</sup> GP 2 est classée K2 K-30 selon DIN 51 502 et a un grade NLGI 2

#### Application


RENOLIT<sup>®</sup> GP 2 est utilisable pour toute application industrielle soumise à des conditions de charges sévères : paliers lisses roulements, transmissions, cardans, engrenages ....

#### Durée de vie

La durée de vie est de 36 mois maximum si le produit est correctement entreposé entre 0°C et 40°C dans un endroit sec et dans son emballage originel non ouvert.

#### Bénéfices / Avantages

- **Graisse multifonctionnelle**
- **Bonne onctuosité**
- **Résistante à l'eau**
- **Bonne pompabilité**
- **Protection efficace contre la corrosion**
- **Bonne résistance au vieillissement**



## RENOLIT<sup>®</sup> GP 2

### GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE

#### VALEURS TYPES

Caractéristiques	Unités	Valeurs	Méthodes
Classification		K2 K-30 ISO-L-X-CCEA 2	DIN 51502 ISO 6743-9
Couleur		Brun clair	-
Nature de l'épaississant		Savon de lithium	-
Point de goutte	°C	>180	IP 396
Pénétration travaillée (60 coups)	0,1 mm	<del>205-205</del> 205-205	<del>DIN 51818</del> DIN 51818
Grade NLGI	-	2	DIN 51818
Propriétés de protection contre la corrosion (Test Emcor)	Degré de corrosion	0 - 0	DIN 51 802
Résistance à l'eau	Eval. palier	1 - 90	DIN 51 807 -1
Viscosité de l'huile de base à 40°C à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	100 11	DIN 51 562-1
Température d'utilisation	°C	-30 à + 120°C	DIN 51 825

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site [www.fuchs-oil.fr](http://www.fuchs-oil.fr). La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors, nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait du produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toute reproduction quelle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. . Tous droits réservés.